粘结钐钴磁铁

十多年来，我们一直是高品质永久磁铁和磁铁系统的专业供应商，一直按照顾客的需求定制我们的磁铁产品。我们不断的吸取专业的经验，开拓我们的产品。

产品范围：

- 烧结钐钴磁体
- 粘结钐钴磁铁
  - 压铸成型
  - 注射成型
- 烧结钐钴磁铁
- **粘结钐钴磁铁**
- 塑料粘结混合磁体
- 烧结铝镍钴磁体
- 粘结铝镍钴磁体
- 铁氧体磁铁 （烧结或塑料粘结）
- 铁铬钴磁铁
- 易弯曲磁铁
- 磁促销产品
- 测量系统
  - MagCheck 磁化方向测量系统
  - HAMOD 可视化磁-场强/结构 测量
- 软磁材料（复合粒子）
- 高温超导体

使用我们的产品：

- 根据 ISO 9001:2008 和 TS 16949 /2006 标准生产。
- 产品按照 DIN EN ISO 9001:2008 和 DIN EN ISO 14001:2009 标准规格。
- EN 10204 产品检测认证。
- IMDS 系统的会员（IMDS 为国际材料数据系统）。
- 优化的供应链管理模式。
- 提供欧洲范围的客户服务。
- 来自德国和中国的相关技术。
- 与德国研究所的紧密合作，提供更高的技术和品质。
- 达到磁化角度误差： < 3 ° < 2 ° < 1 ° 。

Magnetworld AG · Buchaer Str. 6 · 07745 Jena | Tel.: +49 (3641) 3106-500 | Fax: +49 (3641) 3106-555 | Email: anfrage@magnet-world.de

粘结钐钴磁铁

工艺流程::

数据表:

粘结钐钴磁铁性质							
种类	剩磁 Br [mT]	矫顽磁性 Hcb [kA/m]	内禀矫顽磁性 HcJ [kA/m]	最大磁能 (BH) max. [kJ/m³]	温度系数 剩磁 (Br) [%/K]	温度系数 内禀矫顽磁性 (HcJ) [%/K]	工作温度 Tmax. [°C]
粘结钐钴磁铁 SmCo5							
YB-6	400	280	800	30-50	-0,05	-0,25	120
YB-10	500	320	800	50-65	-0,05	-0,25	120
粘结钐钴磁铁 Sm2Co7							
YBG-10	600	360	800	65-80	-0,03	-0,2	120
YBG-12	700	400	800	80-95	-0,03	-0,2	120
粘结钐钴磁铁 SmCo							
3SMCO-3	300-400	199--279	716-1194	20-28	-0,04	-0,2	120
3SMCO-5	350-550	247-358	716-1194	32-52	-0,04	-0,2	120
3SMCO-8	550-680	334-462	716-1194	48-64	-0,04	-0,2	120